



Produktinformation Edelstahl-Spray

Charakteristik	<p>Edelstahl-Spray zeichnet sich durch seine gute Haftung und hervorragende Elastizität aus. Es trocknet schnell und ist sparsam im Verbrauch.</p> <p><u>Sehr gute Korrosionsbeständigkeit</u> gegenüber aggressiven Medien, z. B. Säure, Lauge, Vogelkot u. v. m.</p>												
Einsatzgebiet	<p>Gussputzerei, Kernmacherei/Formerei.</p> <p>Edelstahl-Spray kann zum Schutz, zur <u>Reparatur</u> oder zur <u>Verschönerung</u> von Metallgegenständen z.B. Felgen, Räder, Gussteile, Schmiedeteile usw. verwendet werden. Es lässt sich auch für <u>Dekorationsarbeiten</u> verwenden.</p> <p>Aufgrund seiner kühlenden Wirkung bei der Metallerstarrung findet es auch als <u>Kühlspray</u> Verwendung.</p>												
Anwendung	<p>Edelstahl-Spray haftet auf Metall, Holz, Papier und den meisten Kunststoffen. Bei porösem, saugendem Untergrund empfiehlt sich eine Grundierung mit einer Dispersionsfarbe.</p> <p>Der Untergrund muss vor der Beschichtung sauber und trocken sein; Ölreste und Rost müssen entfernt werden.</p>												
Technische Daten	<table> <tr> <td>Farbe:</td> <td>stahlgrau/metallisch glänzend</td> </tr> <tr> <td>Pigment:</td> <td>Edelstahl</td> </tr> <tr> <td>Temperaturbeständigkeit:</td> <td>dauerhaft bis ca. 120 °C, kurzzeitig bis ca. 240 °C</td> </tr> <tr> <td>Beste Verarbeitungstemperatur:</td> <td>ca. 17-25 °C</td> </tr> <tr> <td>Trockenzeiten:</td> <td>staubtrocken nach ca. 10 min. überlackierbar nach ca. 6 Std.</td> </tr> <tr> <td>Verbrauch:</td> <td>ca. 4 m²/Dose</td> </tr> </table>	Farbe:	stahlgrau/metallisch glänzend	Pigment:	Edelstahl	Temperaturbeständigkeit:	dauerhaft bis ca. 120 °C, kurzzeitig bis ca. 240 °C	Beste Verarbeitungstemperatur:	ca. 17-25 °C	Trockenzeiten:	staubtrocken nach ca. 10 min. überlackierbar nach ca. 6 Std.	Verbrauch:	ca. 4 m ² /Dose
Farbe:	stahlgrau/metallisch glänzend												
Pigment:	Edelstahl												
Temperaturbeständigkeit:	dauerhaft bis ca. 120 °C, kurzzeitig bis ca. 240 °C												
Beste Verarbeitungstemperatur:	ca. 17-25 °C												
Trockenzeiten:	staubtrocken nach ca. 10 min. überlackierbar nach ca. 6 Std.												
Verbrauch:	ca. 4 m ² /Dose												
Lieferform	<u>Karton mit 12 Dosen á 500 ml</u>												
Lagerung	<p>Edelstahl-Spray vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50 °C schützen; offene Flammen und andere Zündquellen fernhalten.</p> <p>Behälter steht unter Druck!</p> <p>Bei korrekter Innenlagerung im ungeöffneten Originalgebinde 24 Monate haltbar.</p>												
Vorschriften und Informationen	<p>Edelstahl-Spray ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet und entspricht der aktuellen EG-Verordnung.</p> <p>Angaben über Transportvorschriften, Maßnahmen zur Brandbekämpfung und unbeabsichtigter Freisetzung, Ökologie sowie weitergehende Informationen sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.</p>												

Alle Informationen in diesem Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann daraus nicht abgeleitet werden. Jeder Anwender unserer Produkte muss deren Verwendbarkeit für seinen speziellen Zweck eigenverantwortlich prüfen. Schutzrechte sind gegebenenfalls zu beachten.